Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

ELEKTRODY BÖHLER CN 22/ 9 N 2.5X350MM

Obalená elektroda s dolegovaným jádrem, určená pro svařování DUPLEXNÍCH ocelí.
Lze použít ve všech polohách, má dobrou odstranitelnost strusky, je odolná tvorbě pórů, vysoké hodnoty kCV, optimalizované chem. složení, obsah teritu 30 - 60 FN (WRC) PREN 35.

Objednací číslo: 78010167
Výrobce: BOHLER voestalpine

1 694,00 Kč
1 400,00 Kč bez DPH

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč
Prodej na celá balení (1 kg):	balení	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč

Kompletní popis:

Obalená elektroda s dolegovaným jádrem, určená pro svařování DUPLEXNÍCH ocelí.
Lze použít ve všech polohách, má dobrou odstranitelnost strusky, je odolná tvorbě pórů, vysoké hodnoty kCV, optimalizované chem. složení, obsah teritu 30 - 60 FN (WRC) PREN 35.

Svařovací proud:
2.5mm: 40 - 75A, =+/~
3.2mm: 70 - 120A, =+/~
4.0mm: 110 -150A, =+/~

Normy:
E 22 9 3N LR 32
E 2209-17

1.4462 X2CrNiMoN22-5
1.4462 X2CrNiMoN22-5 s
1.4583 X10CrNiMoNb18-12
1.4462 s nelegovanou ocelí

Složení svárového kovu:
C 0.03%
Si 0.9%
Mn 0.8%
Cr 23.0%
Mo 3.2%
Ni 9.0%
N 0.17%
PREN≥35

Mechanické vlastnosti
Re 650 N/mm 2
Rm 820 N/mm 2
A5 25 %
Av 55 J
≥ 32 J...- 20 °C

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.11.2026