

ELEKTRODY ESAB OK 76.28 2.5X350MM

Pro svařování žárupevných ocelí typu 2,25 Cr1Mo. Teplota tvorby okují 625°C.

Objednací číslo: 76282520K0

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o



519,00 Kč
428,82 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	714,70	865,00
Prodej na celá balení (0.6 kg):	balení	428,82	519,00

Kompletní popis:

Použití:

Pro svařování žárupevných ocelí typu 2,25 Cr1Mo. Teplota tvorby okují 625°C. Mechanické vlastnosti odpovídají podmínkám tepelného zpracování.

Předehřev a interpass teplota: 250°C

Žíhání: 700°C / 1h / pec

Obal: bazický

Teplota přesušení: 300 - 350°C / 2h

Svařovací proud: =(+) 70-110A

Obsah difuzního kyslíku: 5 ml / 100 g svar. kovu

Vhodnost pro svařování, např.: 10CrMo9-10, G12CrMo9-10, 11CrMo9-10 a jiné

Klasifikace/certifikace:

- ABS pro vysokoteplotní aplikace
- VdTUV 00971
- CE
- EN 13479
- BV
- C2M1 H5

Typické chemické složení čistého svarového kovu:

C 0,07%
Si 0,30%
Mn 0,70%
Cr 2,30%
Mo 1,10%

Více informací v přiloženém katalogovém listu níže.

Tato položka je pouze na objednání, minimální odebrané množství 1 balení.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026