

SVAŘOVACÍ AUTOGENNÍ DRÁT G 104 PR. 4,0MM ESAB



Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.

Objednací číslo: 952240R150

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

1 359,00 Kč
1 123,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	224,60	272,00
Prodej na celá balení (5 kg):	balení	1 123,00	1 359,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	22,01	26,63

Kompletní popis:

Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.

Chemické složení čistého svárového kovu:

C - 0,08%

Si - 0,15%

Mn - 1,0%

Ni - 0.5%

Fe - zbytek

Mechanické vlastnosti:

Podmínky: EN

Rm: 470 MPa

Rel: 310 MPa

A5: 30%

Prodej na kusy, celé balení 5kg (tuba)

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 04.09.2026